

## DEXWIN<sup>®</sup> - PROFIL

Eigenschaft	Property		0°
Faser	Fibre	-	Glass
Matrix	Matrix	-	PP
Faservolumenanteil	Fibre volume fraction	% v/v	35
Fasergewichtsanteil	Fibre weight fraction	% w/w	60
Dichte	Density	g/cm <sup>3</sup>	1,55
Zugfestigkeit <sup>1)</sup>	Tensile strength <sup>1)</sup>	MPa	690
E-Modul <sup>1)</sup>	Tensile Modulus <sup>1)</sup>	MPa	26.350

1) Gemessen in Anlehnung an EN ISO 527

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte  
 All data are approximate values

Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Other dimensions on request