

DEXWIN® - PROFIL GF/PA6 35

MARIE-CURIE-STRASSE 11
D-67661 KAISERSLAUTERN
TELEFON +49(0)6301/7152-0
TELEFAX +49(0)6301/7152-20

WWW.COMAT.DE

Eigenschaft	Property		0°
Faser	Fibre	-	Glass
Matrix	Matrix	-	PA6
Faservolumenanteil	Fibre volume fraction	% v/v	35
Fasergewichtsanteil	Fibre weight fraction	% w/w	55
Dichte	Density	g/cm ³	1,65
Zugfestigkeit	Tensile strength	MPa	720
E-Modul	Tensile Modulus	MPa	27.000

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte
All data are approximate values