COMAT
COMPOSITE MATERIALS GMBH
MARIE-CURIE-STRASSE 11
D-67661 KAISERSLAUTERN
TELEFON +49(0)6301/7152-0
TELEFAX +49(0)6301/7152-20
WWW.COMAT.DE

DEXWIN® - PROFIL

Eigenschaft	Property		0°
Faser	Fibre	-	Glass
Matrix	Matrix	-	PP
Faservolumenanteil	Fibre volume fraction	% v/v	35
Fasergewichtsanteil	Fibre weight fraction	% w/w	60
Dichte	Density	g/cm^3	1,55
Zugfestigkeit [1)]	Tensile strength [1)]	MPa	690
E-Modul [1)]	Tensile Modulus [1)]	MPa	26.350

1) Gemessen in Anlehnung an EN ISO 527

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte
All data are appoximate values

Andere Abmessungen auf Anfrage
Other dimensions on request