

DEXWIN® - PROFIL GF/PE 35

MARIE-CURIE-STRASSE 11
D-67661 KAISERSLAUTERN
TELEFON +49(0)6301/7152-0
TELEFAX +49(0)6301/7152-20

WWW.COMAT.DE

| Eigenschaft | Property | | 0° |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Faser | Fibre | - | Glass |
| Matrix | Matrix | - | PE |
| Faservolumenanteil | Fibre volume fraction | % v/v | 35 |
| Fasergewichtsanteil | Fibre weight fraction | % w/w | 60 |
| Dichte | Density | g/cm ³ | 1,52 |
| Zugfestigkeit | Tensile strength | MPa | 700 |
| E-Modul | Tensile Modulus | MPa | 26.400 |

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte
All data are approximate values