

DEXWIN® - PROFIL GF/PP 35

MARIE-CURIE-STRASSE 11
D-67661 KAISERSLAUTERN
TELEFON +49(0)6301/7152-0
TELEFAX +49(0)6301/7152-20

WWW.COMAT.DE

Eigenschaft	Property		0°
Faser	Fibre	-	Glass
Matrix	Matrix	-	PP
Faservolumenanteil	Fibre volume fraction	% v/v	35
Fasergewichtsanteil	Fibre weight fraction	% w/w	60
Dichte	Density	g/cm ³	1,50
Zugfestigkeit ¹⁾	Tensile strength ¹⁾	MPa	690
E-Modul ¹⁾	Tensile Modulus ¹⁾	MPa	26.350

1) Gemessen in Anlehnung an EN ISO 527

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte
All data are approximate values